

1118/2025

Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 462/2025 - MZ zo dňa 16.12.2025

K bodu: Správa o výsledku kontroly dodržiavania zákonných povinností mesta v oblasti zabezpečenia pravidelných prehliadok stavebno-technického stavu mostných objektov vo vlastníctve mesta Nitra.

Kontrola na zasadnutí mestského zastupiteľstva dňa 23.06.2026

I.

Mestské zastupiteľstvo
u k l a d á
vedúcemu Strediska mestských služieb
predložiť harmonogram údržby resp. rekonštrukcie mostných objektov v správe mesta
a harmonogram prehliadok mostov v správe mesta na rok 2026.

T: na najbližšie MZ

II.

Plnenie:

Stredisko mestských služieb- správca miestnych ciest, vykonáva iba údržbu mostných objektov, ktoré sú v správe mesta Nitra. Harmonogram údržby je súčasťou uznesenia.

Uznesenie sa plní, zostáva v platnosti.

Spracoval:
Mgr. Juraj Ondráš
vedúci Strediska mestských služieb


Mgr. Juraj Ondráš
vedúci
Strediska mestských služieb

V Nitre, dňa 25. 05. 2026

Časť mosta	Popis činnosti	Dôvod	Priorita	Termín realizácie	Typ zásahu	Periodicita kontroly
MOSTNÁ/VODŇEJ						
Opora pri ul. Janka Kráľa	Geodetická sledovanie vodorovného posunu opory					
Spodná stavba – opory a piliere	Vyčistenie úložných prahov, odstránenie sutín a odpadu	Trvalý relatívny posun cca 7 cm (A-103 – IV)	Vysoká	Okamžite, priebežne	Monitoring	Štvrťročne
Spodná stavba – pillar	Odstránenie napúchaného betónu, ošetrovanie výstuže a reprofiliácia	Znečistenie a zadržiavanie vody (B-j-305 – IV)	Vysoká	Do 3 mesiacov	Bežná údržba	2x ročne
Nosná konštrukcia	Sanácia odlamovaného betónu s ošetrovaním výstuže, ochranný náter	Lokálne napúchanie a predpoklad korózie výstuže (B-d-311, 711 – IV)	Vysoká	Do 6 mesiacov	Sanácia železobetónu	Ročne
Mostný zvršok	Rekonštrukcia mostného zvršku vrátane novej hydroizolácie	Odlamovanie betónu a korózia výstuže (C-a-312, 702, 711 – IV)	Vysoká	Do 6 mesiacov	Sanácia ŽB NK	Ročne
Prechodové oblasti	Rekonštrukcia prechodových oblastí a nová prechodová doska	Porušená hydroizolácia a pokles prechodových oblastí (D-c-831, 854 – V)	KRITICKÁ	Do 1 roka	Komplexná rekonštrukcia	Ročne
Mostné závery	Osadenie nových mostných záverov a utesnenie dilatácií	Výrazný pokles za oboma oporami (D-a-854 – V)	KRITICKÁ	Do 1 roka	Rekonštrukcia prechodovej oblasti	Ročne
Odvodnenie	Výmena poškodených odvodňovačov a predĺženie rúriek	Rozsiahle zatekanie cez MZ (F-c-1008 – IV)	Vysoká	Do 6 mesiacov	Výmena MZ	Polročne
Ložiskové stenky	Obnova krycej vrstvy, ošetrovanie trhlín epoxidovou živcou	Korózia, zatekanie vedľa odvodňovačov (G-a-1108, 1109 – IV)	Vysoká	Do 6 mesiacov	Rekonštrukcia odvodnenia	Ročne
Zábradlie	Obnova náteru, oprava deformácií	Zvlstá trhlina a poškodenie ochrannej vrstvy (E-c-322, 342 – III)	Stredná	Do 1 roka	Sanácia betónu	Ročne
Cudzíe zariadenia – potrubie	Výzva správcovi IS na opravu poškodených záverov a chráničiek	Korózia a poškodenie nárazom (H-a-1201, 1203 – III)	Stredná	Do 1 roka	Údržba oceľových prvkov	Ročne
		Korózia a porušenie záverov potrubia	Vysoká	Do 3 mesiacov	Opatrenie správcu siete	Ročne

Časť mosta	Popis činnosti	Dôvod	Priorita	Termín realizácie	Typ zásahu	Periodicita kontroly
MOSTY ČEZ RIEKU/NITRAN/AI MOSTNÉ JUJEI						
Čelý most	Vypracovanie projektu komplexnej sanácie a rekonštrukcie					
Zábradlie – opora 4	Okamžité provizórne zabezpečenie zábradlia a uzatvorenie chodníka	Dlhodobá nevyhovujúci stav – STS VI	Vysoká	Do 6 mesiacov	Projektová príprava – zahmlúť NK, ložiská, MZ, zvršok	
Zábradlie – opora 4	Kompletná výmena betónového zábradlia a oprava kotvenia	Život ohrozujúce poškodenie – vychýlenie až 6 cm (por. 35)	KRITICKÁ – HAVÁRIA	Okamžite (do 7 dní)	Havarijné opatrenie	Týždenné do opravy
Vodovod – nosná konštrukcia	Oprava alebo zosilnenie poškodeného uchytienia vodovodu	Oddelenie od krídla, rozpad betónu, korózia výstuže	Veľmi vysoká	Do 1 mesiaca	Rekonštrukcia bezpečnostného prvku	Týždenné do opravy
Ložiská – opory 1 a 4	Repas alebo výmena zablokovaných ložísk	Poškodenie nosnej konštrukcie vedenia (por. 39)	Veľmi vysoká	Do 1 mesiaca	Oprava cudzieho zariadenia	Polročne
Úložný prah – opora 4	Sanácia praskliny (4–5 mm), kontrola funkcie ložísk	Korózia a možné zablokovanie ložísk (por. 27)	Veľmi vysoká	Do 3 mesiacov	Repas / výmena ložísk	Ročne
Nosná konštrukcia – dilatácie	Reprofiliácia betónu, pasivácia výstuže	Prasklina šírky 4–5 mm (por. 8)	Vysoká	Do 6 mesiacov	Sanácia železobetónu	Polročne
Mostné závery	Oprava a utesnenie mostných záverov	Rozpad betónu a korózia výstuže (por. 14, 15)	Vysoká	Do 6 mesiacov	Sanácia železobetónu	Polročne
Mostný zvršok	Oprava výtlkov a trhlín na vozovke a chodníkoch	Zatekanie na spodnú stavbu (por. 29)	Vysoká	Do 6 mesiacov	Sanácia železobetónu	Ročne
Odvodnenie	Vyčistenie a prepĺchnutie odvodňovačov a potrubí	Výtlky STS VI (por. 19), netesné škrdy (21)	Vysoká	Do 6 mesiacov	Oprava / výmena MZ	Polročne
Odvodňovací systém	Výmena skorodovaných prvkov odvodnenia	Zanesenie a korózia (por. 30–33)	Vysoká	Do 6 mesiacov	Oprava povrchu	Ročne
Spodná stavba – opory a piliere	Reprofiliácia poškodených betónových častí	Korózia potrubí (por. 33)	Stredná	Do 3 mesiacov	Bežná údržba	2x ročne
Okolie mosta	Odstránenie vegetácie, odpadu a doplnenie lomového kameňa	Rozpad betónu, grafy, vlhké škvrny (časť B)	Stredná	Do 1 roka	Častočná rekonštrukcia	Ročne
		Nežiaduca vegetácia a poškodenie spevnenia (J)	Nízka	Do 1 roka	Sanácia ŽB prvkov	Ročne
					Bežná údržba	2x ročne

Časť mosta	Popis činnosti	Dôvod	Priorita	Termín realizácie	Typ zásahu	Periodicita kontroly
LÁVKA ČEZ RIEKÚ NA JESENSKÉHO ULICI						
Spodná stavba – opory a krídla	Stabilizácia úložných prahov, rekonštrukcia opôr (zosilnenie / prebudovanie muriva)	Praskliny <3 cm a posun úložného prahu, znížená stabilita (B-c-422 – VI)	KRITICKÁ	Do 6 mesiacov	Rekonštrukcia spodnej stavby	Štvrťročne do realizácie
Spodná stavba – opory	Vyplnenie prasklín sanačnou hmotou, doplnenie malty v murive	Vypadávanie malty a uvoľňovanie muriva (B-c-415 – V)	Vysoká	Do 6 mesiacov	Sanácia muriva	1x ročne
Spodná stavba – úložné prahy	Vyčistenie úložných prahov od odpadu a sutín	Zadržiavanie vody, zhoršenie funkcie ložísk (B-j-305 – IV)	Vysoká	Okamžite	Bežná údržba	2x ročne
Nosná konštrukcia – spodná hrana	Sanácia odlamovaného betónu, ošetrovanie a doplnenie výstuže, obnova krycej vrstvy	Odlamovanie betónu, obnažená a korodujúca výstuž (C-a-312, 702, 711 – V)	KRITICKÁ	Do 6 mesiacov	Komplexná sanácia ŽB NK	1x ročne
Priležnily nad piliermi	Oprava rozpadu betónu v mieste prestupu potrubia	Rozpad betónu (C-f-315 – V)	Vysoká	Do 6 mesiacov	Sanácia železobetónu	1x ročne
Mostný zvršok	Rekonštrukcia mostného zvršku vrátane novej hydroizolácie	Porušená hydroizolácia, zatekanie (D-c-831 – V)	KRITICKÁ	Do 1 roka	Komplexná rekonštrukcia zvršku	1x ročne
Rimsy	Oprava rozpadu betónu ríms, ošetrovanie výstuže	Rozpad betónu a korózia výstuže (D-e-315, 702 – IV)	Vysoká	Do 1 roka	Sanácia ŽB prvkov	1x ročne
Ložiská	Výmena všetkých ložísk a zabezpečenie funkčnosti uloženia	Korózia a znečistenie s vplyvom na funkciu (E-a-912 – V)	KRITICKÁ	Do 6 mesiacov	Výmena ložísk	1x ročne
Mostné závery	Oprava oceľových profilov v dilatácii a opatrenia proti zatekaniu	Korózia L profilov a zatekanie (F-c-1002, 1008 – IV)	Vysoká	Do 6 mesiacov	Oprava MZ	1x polročne
Zábradlie	Obnova náteru a lokálna oprava korózie	Poškodenie PKO a korózia (H-a-1201, 1202 – III)	Stredná	Do 1 roka	Údržba oceľových prvkov	1x ročne
Cudzíe zariadenia – inžinierske siete	Výzva správcovi siete na opravu poškodených úchytoch a chráničiek	Korózia a poškodenie upevnení	Stredná	Do 6 mesiacov	Opatrenie správcu siete	1x ročne

Časť mosta	Popis činnosti	Dôvod	Priorita	Termín realizácie	Typ zásahu	Periodicita kontroly
LÁVKA NAD ŽELEZNIČNOU STANICOU/VNITRE						
Spodná stavba – ŽB opora	Vyčistenie povrchu, reprofiliácia kavern, aplikácia ochranného náteru					
Spodná stavba – ŽB opora	Ošetrovanie trhlín epoxidovou živcou	Inkrustácie, kaverny a zatekanie na opore (B – III/IV)	Stredná	Do 6 mesiacov	Sanácia betónu	1x ročne
Nosná konštrukcia – oceľová	Odstránenie lokálnej korózie a obnova ochranného náteru	Pozdĺžne trhliny <1,0 mm (B-c-322 – III)	Stredná	Do 6 mesiacov	Sanácia trhlín	1x ročne
Mostovka – spodná hrana	Monitoring príčných trhlín a lokálne ošetrovanie	Povrchová korózia menšieho rozsahu (C-a-521 – III)	Nízka	Do 1 roka	Údržba oceľovej konštrukcie	1x ročne
Ložiská a uloženie NK	Odstránenie korózie, obnova náteru a oprava podliatia ložísk	Príčné trhliny <0,1 mm (C-b-323 – IV)	Stredná	Do 1 roka	Monitoring / lokálna sanácia	1x ročne
Odvodnenie – rigol	Vyčistenie upchatého rigola a pravidelná údržba	Korózia prvkov uloženia a nedostatočné podliatie (E – IV)	Vysoká	Do 6 mesiacov	Sanácia uloženia	1x ročne
Ochrana proti dotyku	Doplnenie prvku na odstránenie medzery cca 5 cm	Nefunkčné odvodnenie (G – III)	Stredná	Okamžite,	Bežná údržba	2x ročne
		Bezpečnostný nedostatok (časť H – II)	Stredná	následne priebežne	Technické opatrenie	1x ročne

Objekt / Časť mosta	Popis činnosti	Dôvod	Priorita	Termín realizácie	Typ zásahu	Odhadovaná periodičita kontroly
CHRENOVSKÝ MOST						
Spodná stavba – záverné stienky	Odstránenie príčin zatekania, očistenie, injekčný trhlín epoxidovou živcou	Zatekanie, inkrustácie, trhliny <0,6 mm	Vysoká	Do 6 mesiacov	Oprava	1x ročne
Úložný prah – opora pri Wilsonovom nábreží	Vyčistenie prahu a žlabku, odstránenie vody, zabránenie vnikania vody	Znečistenie, zadržovanie vody, voda pri kotvení tiahel	Vysoká	Do 3 mesiacov	Údržba	1x ročne
Odvodnenie mosta	Úprava odvodňovacích rúrok tak, aby voda nestekala na úložný prah	Nevhodné umiestnenie odvodňovacích rúrok	Vysoká	Do 6 mesiacov	Stavebná úprava	1x ročne
Krídla opôr	Očistenie a injekčný trhlín epoxidovou živcou	Zvislé trhliny s inkrustáciami <0,3 mm	Stredná	Do 12 mesiacov	Oprava	1x ročne
Medzifahý pilier	Injekčný trhlín, odstránenie graffiti, sledovanie vývoja trhlín	Trhliny, graffiti	Stredná	Do 12 mesiacov	Oprava + monitoring	1x ročne
Oceľová nosná konštrukcia	Odstánenie korózie, obnova ochranného náteru	Odlupovanie náteru, povrchová korózia, korózia zvarov	Vysoká	Do 6 mesiacov	Protikorózna ochrana	1x ročne
Drevené prvky mostovky chodníka	Impregnácia, prípadná výmena poškodených prvkov	Lokálna biologická degradácia dreva	Stredná	Do 12 mesiacov	Údržba / výmena	1x ročne
Ložiská	Kontrola rozmiestnenia ložísk podľa projektovej dokumentácie	Nutné overenie súladu s PD	Nízka	Do 12 mesiacov	Kontrola	Prí hlavnej prehliadke
Mostné závery	Vyčistenie, odstránenie príčin zatekania, pravidelná údržba	Znečistenie sutinami, rozsiahle zatekanie	Vysoká	Do 3 mesiacov	Údržba / oprava	2x ročne
Okolie mosta	Vyčistenie priestoru pod mostom	Znečistenie pod mostom	Nízka	Do 6 mesiacov	Údržba	1x ročne

Objekt / Časť mosta	Popis činnosti	Dôvod	Priorita	Termín realizácie	Typ zásahu	Odhadovaná periodičita kontroly
GYKLOVÁKA/CEZ/RIEKU/NITRA (KALVÁRSKY MOST)						
Spodná stavba – opory	Konštrukčná úprava detailu napojenia, vyčistenie opôr od známk zatekania	Lokálne zatekanie v mieste pripojenia oblúku na mostovku	Stredná	Do 6 mesiacov	Stavebná úprava / oprava	1x ročne
Odvodnenie mosta – odvodňovače	Vyčistenie odvodňovačov a zavedenie pravidelnej údržby	Zanesenie odvodňovačov sutinami, obmedzená funkčnosť	Vysoká	Do 3 mesiacov	Údržba	2x ročne
Okolie mosta – spevnenie svahov pod oporami	Oprava spevnenia svahov a úprava systému odvodnenia tak, aby voda nevysušovala do miesta poruchy	Trhliny a erózia v spevnení, nevhodné vyčistenie vody	Vysoká	Do 6 mesiacov	Stavebná oprava	1x ročne

Objekt / Časť mosta	Popis činnosti	Dôvod	Priorita	Termín realizácie	Typ zásahu	Odhadovaná periodičita kontroly
MOST/CEZ/POTOK/DÔBŤA/NA/ROZMARINOVEJ/ULICI						
Krídla opôr	Sledovanie poruchy, vypinenie praskliny sanačnou hmotou, prípadná stabilizácia	Odtŕhnutie a vodorovný posun krídel (4-6 cm), prasklina	Vysoká	Okamžite / do 3 mesiacov	Sanácia / monitoring	2x ročne
Spodná stavba – opory	Reprofilácia opôr, spevnenie koryta pozdĺž opôr	Erózia betónu v spodnej časti, riziko podmyvania	Vysoká	Do 6 mesiacov	Stavebná oprava	1x ročne
Nosná konštrukcia	Oprava NK, očistenie a ošetrenie výstuže, reprofiliácia betónu	Odlamovanie betónu, obnažená a skorodovaná výstuž	Vysoká	Do 6 mesiacov	Sanácia železobetónu	1x ročne
Mostný zvršok	Komplexná rekonštrukcia mostného zvršku vrátane hydroizolácie	Porušená hydroizolácia, trhliny, vypieranie, pokles prechodovej oblasti	Vysoká	Do 12 mesiacov	Rekonštrukcia	Prí hlavnej prehliadke
Uloženie NK	Vyčistenie škáry, vypinenie pružným materiálom, úprava uloženia	Zablokovanie vodorovného pohybu NK	Vysoká	Do 6 mesiacov	Stavebná úprava	1x ročne
Zábradlie	Obnova ochranného náteru (PKO)	Odlupovanie náteru, korózia	Stredná	Do 12 mesiacov	Protikorózna ochrana	1x ročne
Opory a krídla – povrch	Vyčistenie, vyspravenie povrchu, aplikácia ochranného náteru	Odlupovanie, rozpad betónu, vlhké škvrny	Stredná	Do 12 mesiacov	Sanácia povrchu	1x ročne
Diagnostika mosta	Vykonalenie diagnostiky NK, kontrola priehybov a aktualizácia prepočtu zafaržiteľnosti	Neznámy aktuálny stav betónu a výstuže, potreba aktualizácie zafaržiteľnosti	Vysoká	Do 6 mesiacov	Diagnostika / statické posúdenie	Podľa potreby po diagnostike

Časť mosta	Popis činnosti	Dôvod	Priorita	Termín realizácie	Typ zásahu	Periodičita kontroly
MOST/CEZ/ROTKA/DÔBŤA/NA/MKINÁBREŽIE/MLÁDEŽE/ZA/HYDROCENTRÁLŤOU						
Krídla mosta	Monitorovanie posunu krídel a prípadná stabilizácia	Trvalý relatívny posun krídel (A-103 – V)	KRITICKÁ	Okamžite – priebežne	Monitoring / statické opatrenia	1x štvrtročne
Nosná konštrukcia	Vypinenie prasklín sanačnou hmotou, zabránenie prenikaniu vody	Praskliny a odtŕhnutie krídel (B-F-327 – V)	Vysoká	Do 3 mesiacov	Sanácia trhlín	1x ročne
Nosná konštrukcia	Sanácia odlamovaného betónu, pasivácia a doplnenie výstuže	Odlamovanie betónu s obnaženou výstužou (C-a-312, 702 – V)	KRITICKÁ	Do 6 mesiacov	Sanácia železobetónu	1x ročne
Mostný zvršok	Očistenie trhlín epoxidovou živcou, odstránenie inkrustácií a výkvetov	Pozdĺžne trhliny, porušená hydroizolácia (D-c-831 – V)	Vysoká	Do 6 mesiacov	Sanácia povrchov	1x ročne
Prechodová oblasť	Rekonštrukcia vozovky vrátane obnovy hydroizolácie	Zníženie, trhliny, inkrustácie, kaverny (IV-V)	Vysoká	Do 1 roka	Rekonštrukcia zvršku	1x ročne
Ložiská / uloženie NK	Vybudovanie novej prechodovej dosky	Degradácia napojenia most – komunikácia	Stredná	Do 1 roka	Rekonštrukcia	1x ročne
Zábradlie	Odstánenie zablokovania, vyčistenie a vypinenie škáry pružným materiálom	Obmedzenie voľného pohybu NK (E-c-906 – IV)	Vysoká	Do 3 mesiacov	Úprava uloženia	1x ročne
Opory a krídla	Oprava deformácií, obnova náteru, riešenie dilatácií zábradlia	Korózia a deformácia vplyvom posunu krídel (III)	Stredná	Do 1 roka	Údržba oceľových prvkov	1x ročne
Inžinierske slete	Očistenie povrchov, aplikácia ochranného náteru	Znečistenie, inkrustácie (III-IV)	Stredná	Do 6 mesiacov	Údržba povrchov	1x ročne
	Oprava a zabezpečenie uchytenia káblových vedení a chráničiek	Korózia chráničiek a poškodené upevnenie	Stredná	Do 6 mesiacov	Oprava cudzieho zariadenia	Podľa potreby 1x ročne

Časť mosta	Popis poruchy	Navrhované opatrenie	Priorita	Termín realizácie	Typ zásahu	Odhadovaná periodičita kontroly
PODCHOD/PRE/PEŠIČU/POD/KMETOVOU/ULICOU						
Nosná konštrukcia vstupu do podchodu	Rozsiahle odlamovanie betónu, obnažená, skorodovaná a oslabená výstuž	Komplexná sanácia ZB konštrukcie vrátane ošetrenia a doplnenia výstuže	Vysoká – havarijné riziko	Do 1 roka	Sanácia ZB konštrukcie	Každých 6 mesiacov do realizácie
Mostný zvršok	Porušená hydroizolácia, vypieranie povrchu, priečne trhliny	Rekonštrukcia mostného zvršku vrátane novej hydroizolácie	Vysoká	Do 2 rokov	Rekonštrukcia	1x ročne
Spodná stavba – opory a krídla	Rozsiahle zatekanie, inkrustácie, vlhké škvrny a trhliny	Vyčistenie, reprofiliácia, ošetrenie trhlín epoxidom, ochranný náter	Vysoká	Do 1 roka	Sanácia betónu	1x ročne
Prefabrikované nosníky	Neznámy stav betónu a predpínacej výstuže	Diagnostika nosníkov, identifikácia typu a prepočet zafaržiteľnosti	Vysoká – podklad pre rozhodnutie	Do 1 roka	Diagnostika	Podľa výsledkov diagnostiky
Prechodová oblasť	Poklesnutie prechodovej dosky	Rekonštrukcia prechodových oblastí	Stredná	Do 2 rokov	Stavebná oprava	1x ročne
Zábradlie	Odlupovanie náteru a korózia	Odstánenie korózie a obnova PKO	Stredná	Do 3 rokov	Údržba	1x za 2 roky
Okolie mosta / podchod	Znečistenie priestoru pod mostom	Odstánenie odpadu, zabezpečenie vstupu	Stredná	Do 1 roka	Údržba / bezpečnostné opatrenie	Priebežne (min. 2x ročne)

Časť mosta	Popis činnosti	Dôvod	Priorita	Termín realizácie	Typ zásahu	Periodicita kontroly
Celý podchod	Kompletné vyčistenie podchodu od odpadu a zvyškov vybavenia	Znečistenie, hygienické a bezpečnostné riziko	Vysoká	Okamžite (do 14 dní)	Bežná údržba	1x mesačne
Nosná konštrukcia – strop	Zabezpečenie vstupov proti neoprávnenému vstupu	Opakované znečisťovanie a rizikové správanie	Vysoká	Do 6 mesiacov	Technické opatrenie	1x polročne
Nosná konštrukcia – strop	Diagnostika betónu a výstuže (karbonatácia, krytie, pevnosť)	Rozsiahla korózia a nedostatočné krytie výstuže	Vysoká	Do 6 mesiacov	Diagnostika	Prí hlavnej prehliadke
Nosná konštrukcia – strop	Reprofilácia betónu, očistenie a pasivácia výstuže	Odlupovanie betónu, korózia výstuže (V)	Veľmi vysoká	Do 6 mesiacov	Sanácia železobetónu	1x ročne
Mostný zvršok – hydroizolácia	Aplikácia ochranného náteru po sanácii	Ochrana proti ďalšiemu prenikaniu vlhkosti	Stredná	Po sanácii	Preventívna ochrana	1x ročne
Odvodnenie	Odstánenie porušenej hydroizolácie a realizácia novej	Masívne zatekanie (VI)	KRITICKÁ	Do 6 mesiacov	Rekonštrukcia hydroizolácie	1x ročne
Podlaha podchodu	Identifikácia príčin zatekania a návrh systému odvádzania vody	Nesúhlasné zdroje zatekania	Vysoká	Do 6 mesiacov	Projektové riešenie	1x ročne
Celý objekt	Zabezpečí funkčné odvádzanie vody, odstrániť miesta zadržovania	Zadržovanie vody – urýchlenie degradácie	Stredná	Do 6 mesiacov	Oprava spádovania / odvodnenia	1x ročne
Celý objekt	Prepočet zafaltnosti	Riziko zníženej únosnosti vplyvom degradácie	Vysoká	Do 6 mesiacov	Statické posúdenie	Prí hlavnej prehliadke
Celý objekt	Vypracovanie projektu komplexnej obnovy	Dlhodobý zlý stavebno-technický stav (V)	Vysoká	Do 1 roka	Projektová príprava	-

Časť mosta	Popis činnosti	Dôvod	Priorita	Termín realizácie	Typ zásahu	Periodicita kontroly
Celý most	Odstánenie príčin zablokovania, vyčistenie dilatlačnej škáry medzi NK a záverným múrikom	Zablokovanie nosnej konštrukcie (A-105 – IV)	Vysoká	Do 3 mesiacov	Oprava / uvoľnenie pohybov	1x ročne
Spodná stavba – opory	Očistenie grafitov a aplikácia antigrafitu náteru	Znečistenie, možné poškodenie krycej vrstvy	Stredná	Do 6 mesiacov	Údržba povrchov	Podľa potreby
Spodná stavba – záverný múrik	Sanácia odlamovaného betónu, pasivácia a doplnenie výstuže	Odlamovanie betónu, obnažená a korodujúca výstuž (IV)	Vysoká	Do 6 mesiacov	Sanácia železobetónu	1x ročne
Nosná konštrukcia	Sanácia spodnej hrany nosníkov, reprofilácia a zvýšenie krytia výstuže	Nedostatočné krytie, obnažená a korodujúca výstuž (V)	KRITICKÁ	Do 6 mesiacov	Komplexná sanácia NK	1x ročne
Nosná konštrukcia	Odstánenie inkrustácií a záclon na bočnej hrane nosníkov	Zatekanie a degradácia povrchu	Stredná	Do 6 mesiacov	Údržba / sanácia	1x ročne
Mostný zvršok	Rekonštrukcia vozovky vrátane obnovy hydroizolácie	Zvlnenie, kaverny, trhliny (IV-V)	Vysoká	Do 1 roka	Rekonštrukcia zvršku	1x ročne
Ložiská	Oprava alebo výmena oceľových ložísk	Korózia s možným vplyvom na funkciu (V)	KRITICKÁ	Do 6 mesiacov	Výmena / repas ložísk	1x ročne
Mostné závery	Vyčistenie, oprava alebo výmena mostných záverov	Korózia, zatekanie, zanesenie sufou (IV)	Vysoká	Do 6 mesiacov	Oprava / výmena MZ	1x ročne
Zábradlie a zvodidlá	Obnova náteru, výmena poškodených častí	Korózia a poškodenie PKO (III-IV)	Stredná	Do 1 roka	Údržba oceľových prvkov	1x ročne
Ochrana trate	Doplnenie chýbajúceho krycieho plechu	Poškodenie ochranného zariadenia (IV)	Vysoká	Do 3 mesiacov	Doplnenie konštrukcie	1x ročne
Okolie mosta	Odstánenie nežiaducej vegetácie a oprava obkladu svahov	Poškodenie obkladu a vegetácia (III-IV)	Stredná	Do 1 roka	Údržba okolia	1x ročne

Časť mosta	Popis činnosti	Dôvod	Priorita	Termín realizácie	Typ zásahu	Periodicita kontroly
Spodná stavba – opory a pillere	Vyčistenie grafitov a sadzí, aplikácia antigrafitu náteru	Znečistenie grafitmi a záclony (časť B – IV)	Stredná	Do 6 mesiacov	Údržba povrchov	Podľa potreby
Nosná konštrukcia lávky	Ošetrovanie priečných a pozdĺžnych trhlín epoxidovou živcou, sledovanie vývoja trhlín	Priečne a pozdĺžne trhliny s inkrustáciami (C – IV)	Vysoká	Do 6 mesiacov	Sanácia trhlín	1x ročne
Nosná konštrukcia lávky	Sanácia odlamovaného betónu, pasivácia výstuže, ochranný náter v mieste MZ	Odlamovanie betónu s obnaženou výstužou (C-a-312, 702 – IV)	Vysoká	Do 6 mesiacov	Sanácia železobetónu	1x ročne
Schodisko	Oprava konštrukcie schodiska, ošetrovanie výstuže, antigrafitu náter	Odlamovanie betónu a korózia výstuže	Vysoká	Do 6 mesiacov	Sanácia železobetónu	1x ročne
Mostný zvršok – chodník	Obnova nášľapnej vrstvy vrátane aplikácie hydroizollačnej vrstvy	Rozpad plastbetónovej vrstvy (D-a-806 – IV)	Vysoká	Do 1 roka	Rekonštrukcia zvršku	1x ročne
Ložiská – pillar č.3	Výmena ložísk a správne nastavenie ložísk	Nesprávne nastavenie ložísk (E-a-904 – V)	KRITICKÁ	Do 6 mesiacov	Výmena ložísk	1x ročne
Ostatné ložiská	Ošetrovanie alebo výmena korodovaných bodov	Korózia oceľových častí (E-a-912 – IV)	Vysoká	Do 1 roka	Repas / výmena ložísk	1x ročne
Mostné závery	Výmena mostných záverov a odstránenie zatekania	Korózia, znečistenie a zatekanie cez MZ (F – IV)	Vysoká	Do 1 roka	Výmena MZ	1x polročne
Zábradlie	Obnova náteru, výmena poškodených častí	Korózia zábradlia (H – III/IV)	Stredná	Do 1 roka	Údržba oceľových prvkov	1x ročne
Odvodňovací žlab	Vyčistenie a pravidelná kontrola funkčnosti žlabu	Funkcia neoverená – riziko zadržovania vody	Stredná	Do 1 roka	Pravidelná údržba	2x ročne
Okolie lávky	Odstánenie nežiaducej vegetácie a vyčistenie okolia	Vegetácia a znečistenie (J – III/IV)	Stredná	Do 6 mesiacov	Údržba okolia	1x ročne

Časť mosta	Popis činnosti	Dôvod	Priorita	Termín realizácie	Typ zásahu	Periodicita kontroly
Stredná podpera – pillar	Geodetické sledovanie náklonu pillera a diagnostika príčiny	Pootočené / náklon pillera (B-a-203 – V)	KRITICKÁ	Priebežne	Monitoring / statické posúdenie	Štvrťročne
Spodná stavba – pillere	Reprofilácia betónu v mieste erózie spodnej časti pillera	Erózia betónu účinkom prúdajúcej vody (B-d-316 – IV)	Vysoká	Do 6 mesiacov	Sanácia betónu	1x ročne
Spodná stavba – pillere	Ošetrovanie sieťových trhlín epoxidovou živcou	Povrchové sieťové trhliny (B-d-321 – IV)	Vysoká	Do 6 mesiacov	Sanácia trhlín	1x ročne
Spodná stavba – opory a podpery	Vyčistenie od zatekania, aplikácia ochranného náteru	Záclony a degradácia povrchu (B-c-304 – IV)	Stredná	Do 6 mesiacov	Údržba povrchov	1x ročne
Nosná konštrukcia – oceľová	Ošetrovanie miest s povrchovou koróziou a obnova náteru	Lokálna korózia a odlupovanie náteru (C-a-502, 521 – III)	Stredná	Do 1 roka	Údržba oceľovej konštrukcie	1x ročne
Nosná konštrukcia – drevené fošne	Oprava alebo výmena poškodených drevených prvkov mostovky	Biologická degradácia dreva (C-b-646 – IV)	Vysoká	Do 1 roka	Výmena prvkov mostovky	1x ročne
Ložiská	Vyčistenie priestoru ložísk a zabezpečenie odvodu vody	Stojatá voda v ložiskách (E-c-942 – IV)	Vysoká	Do 3 mesiacov	Údržba / úprava odvodnenia	1x polročne
Cudzí zariadenie – chráničky	Výzva správcovi na opravu poškodených a skorodovaných chráničiek	Korózia a poškodenie chráničiek vedení	Stredná	Do 6 mesiacov	Opatrenie správcu siete	1x ročne

Časť mosta	Popis činnosti	Dôvod	Priorita	Termín realizácie	Typ zásahu	Periodicita kontroly
Nosná konštrukcia – oceľová	Geodetické zameranie a diagnostika trvalého priehybu	Trvalý priehyb nosnej konštrukcie (A-102 – IV)	Vysoká	Priebežne	Diagnostika / monitoring	1x ročne
Spodná stavba – opory a krídla	Vyčistenie od znečistenia, aplikácia ochranného náteru	Záclony, grafity, degradácia krycej vrstvy (B – IV)	Stredná	Do 6 mesiacov	Údržba povrchov	1x ročne
Spodná stavba – opory a krídla	Ošetrovanie priečných a pozdĺžnych trhlín epoxidovou živcou	Priečna a pozdĺžna trhliny na opore a krídlach	Vysoká	Do 6 mesiacov	Sanácia trhlín	1x ročne
Medzifalňá podpera – oceľový priečnik	Odstánenie korózie, obnova ochranného náteru	Hĺbková korózia oceľového priečnika (B-d-523 – IV)	KRITICKÁ	Do 6 mesiacov	Sanácia oceľovej konštrukcie	1x ročne
Nosná konštrukcia – oceľová	Ošetrovanie miest s povrchovou koróziou a obnova náteru	Záclony a povrchová korózia (C-a-521 – III)	Stredná	Do 1 roka	Údržba oceľovej konštrukcie	1x ročne
Mostný zvršok	Rekonštrukcia mostného zvršku vrátane hydroizolácie a odvodnenia	Absencia obrusnej vrstvy, degradácia betónových panelov	Vysoká	Do 1 roka	Komplexná rekonštrukcia	1x ročne
Zábradlie a zvodidlá	Kompletná výmena záchytných bezpečnostných zariadení	Nestabilné upinenie a nevhodné ukončenie zvodidla (H – V)	KRITICKÁ	Do 6 mesiacov	Výmena bezpečnostných zariadení	1x ročne
Plymové potrubie – cudzí zariadenie	Výzva správcovi siete na opravu deformovanej konzoly	Deformácia oceľovej konzoly pod potrubím	Vysoká	Do 3 mesiacov	Opatrenie správcu siete	1x ročne
Okolie mosta	Odstánenie nežiaducej vegetácie	Nežiaduca vegetácia (J-1306 – III)	Stredná	Do 6 mesiacov	Údržba okolia	1x ročne

Časť mosta	Popis činnosti	Dôvod	Priorita	Termín realizácie	Typ zásahu	Periodicita kontroly
Krídlo opory (smer Topoľčianska ul.)	Monitoring posunu krídla a príprava stabilizačných opatrení; vyplnenie praskliny sanačnou hmotou	Trvalý relatívny posun cca 10 cm, odtrhnutie krídla (A-103 - V; B-f-327 - V)	KRITICKÁ	Do 3 mesiacov	Monitoring + stabilizácia	Štvrťročne
Spodná stavba – opora pri ul. Pri Dobrotke	Reprofilácia betónu v mieste erózie; spevnenie koryta pozdĺž opory	Erózia betónu účinkom prúdiacej vody (B-c-316 - V) – riziko podmyvania	KRITICKÁ	Do 6 mesiacov	Sanácia + vodohospodárske opatrenie	Ročne
Spodná stavba – opory a krídla	Ošetrovanie trhlín epoxidovou živicom; vyčistenie a ochranný náter	Trhliny do 1,2 mm, odlamovanie betónu (B-c-312,326 - IV)	Vysoká	Do 6 mesiacov	Sanácia železobetónu	Ročne
Nosná konštrukcia	Oprava miest odlamovania betónu s ošetrením výstuže	Obnažená a korodujúca výstuž (C-e-312,702,711 - IV)	Vysoká	Do 6 mesiacov	Sanácia ŽB NK	Ročne
Uloženie nosnej konštrukcie	Odstránenie zablokovania; vyčistenie ikáry a vyplnenie pružným materiálom; úprava uloženia	Obmedzenie voľného pohybu NK (E-c-906 - V) so spríevodnými poruchami	KRITICKÁ	Do 6 mesiacov	Technická úprava uloženia	Ročne
Mostný zvršok	Kompletná rekonštrukcia mostného zvršku vrátane obnovy hydroizolácie	Porušená hydroizolácia (D-c-831 - V), zvinenie a vyperanie povrchu	KRITICKÁ	Do 1 roka	Komplexná rekonštrukcia	Ročne
Rímsová časť	Oprava rozpadu betónu a ošetrovanie výstuže	Lokálny rozpad betónu s obnaženou výstužou (D-e-702,711 - IV)	Vysoká	Do 1 roka	Sanácia ŽB prvkov	Ročne
Zábradlie	Obnova ochranného náteru a odstránenie korózie	Korózia oceľového zábradlia (H-a-1202 - III)	Stredná	Do 1 roka	Údržba oceľových prvkov	Ročne
Celý most	Diagnostika betónu a výstuže NK; kontrola prilehybov; aktualizácia prepočtu zaťažiteľnosti	STS V – zlý; výskyt spríevodných porúch a znížená zaťažiteľnosť	Vysoká	Do 6 mesiacov	Diagnostika + statické posúdenie	Pri hlavnej prehliadke